

ACRYL PL-400

Asidik yumuşak polymer

ÖZELLİKLER

Görünüm	Açık sarımsı,kıvamlı likit
Aktif Madde	38-+2
pH	3,5+-0,5
Raf Ömrü	Kapalı ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

KARAKTERİSTİK

- *Ilık suda kolayca çözünür (50°'de 1:4)
- *Mükemmel ışık haslığı.
- *Krom ,zirkonyum ve alüminyum tuzlarına çok uyumlu.
- *Güçlü bir şekilde ağartma özelliğine sahiptir.
- *Beyaz ve pastel tonlu deriler için ideal bir akrilik.
- *Sıkı bir cilt sırtması ve dolgun bir tutum verir.
- *Kuru dolaplı deriler için uygundur.
- *Homojen ve parlak boyanmış deriler elde edilir.

UYGULAMALAR

ACRYL PL 400 ikinci krom retanajında veya yağ banyosunda kullanılan bir akriliktir.İkinci kromlamada krom ne kadar iyi bağlanırsa ACRYL PL 400 deriye çok daha iyi nüfuz eder.Genellikle krom retanajından 20 dakika sonra ilave edilmesi tavsiye edilir.Yağ banyosunda kullanıldığında formik asit ilavesinden yarım saat önce kullanılmalıdır.Çok zayıf derilerde ön tabaklamada kullanıldığında derinin dolgun ve tüm bölgelerinin aynı kalınlığa ulaşmasını temin eder.

Zayıf yapılı her türlü koyun-keçi -dana vs derilerde kullanıldığında nihai ürüne yumuşak dolgun ve kavuçuksu bir tutum verir.Deri cinsi ve kalınlığına göre traş ağırlığından 2-6% yeterlidir.