

# ACRYL XP

Dağılım ve nötrleştirme özelliklerine sahip anyonik polimer. Önlemler ve Saklama: Koruyucu gözlük ve eldiven takılmalıdır. Oda sıcaklığında saklama koşullarında 2 yıl raf ömrüne sahiptir. DONMAKTAN KORUYUN.

## FEATURES

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Görünüm     | Berrak, hafif sarımsı kıvamlı sıvı |
| Aktif Madde | 39 ± 1                             |
| pH          | 8-+1                               |
| Raf Ömrü    | Orjinal ambalajında 12 ay          |
| Çözünürlük  | Su ile her oranda karışır.         |

## CHARACTERISTICS

Ham derilerin ıslatma aşamasında ACRYL XP kullanımı, derilerin homojen ve hızlı bir şekilde ıslatılmasını sağlayarak işlem süresini kısaltır. Kireçleme aşamasında kullanıldığında ise ACRYL XP, kalsiyum karbonatın çözünürlüğünü artırarak ve süspansiyon halinde tutarak derinin olgunluğunu iyileştirir. Nötralizasyon özellikleri sayesinde ACRYL XP, özellikle su geçirmez derilerin nötralizasyon aşamasında önerilir. Alkali kullanılmadan yapılan nötralizasyon işlemi, daha kompakt ve dolgun bir deri elde edilmesini sağlar. Dağıtıcı özellikleri sayesinde ACRYL XP, sentetik ve doğal tabaklama

maddelerinin, boyaların ve tabaklamada kullanılan yağlayıcıların homojen dağılımını ve kesit penetrasyonunu iyileştirir. Tabaklama maddelerinin deriye bağlanmasını iyileştirerek daha dolgun bir deri sağlar.

## APPLICATION

Ham derilerin ıslatma ve kireçleme işleminde %0,5-1,0 oranında kullanılır. Nötralizasyon işleminde, nötralizasyon seviyesine bağlı olarak %3,0-6,0 oranında kullanılır. Yeniden tabaklama maddelerinin nüfuzunu ve dağılımını iyileştirmek için, yeniden tabaklama işleminin başında %2,0-4,0 oranında kullanılır. Su geçirmezlik maddelerinin ve diğer yağların homojen dağılımını sağlamak için, yağlama sıvısı karışımına %10 oranında eklenir.